





# DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



EU ECOLABEL : FR/044/014



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Excellente finition pour pièces à vivre et locaux d'activités tertiaires. Idéal pour chantier HQE, LEED et BREEAM.

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.  
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.  
Résistance au lustrage.  
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.  
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.  
Aide à satisfaire aux exigences du crédit "Matériaux faiblement émissifs" en vertu du LEED®  
Aide à satisfaire aux exigences du référentiel BREEAM®

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat semi-tendu ou poché léger
<b>Masse volumique*</b>	: 1.4+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 58+/- 2% en volume: 40+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: environ 3 %
<b>Rendement</b>	: 8 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 6 h
<b>Teintes</b>	: Blanc et teintes du nuancier Maestria
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports (cf DTU 59-1).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 10 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Plâtre, anciennes peintures glycérophthaliques adhérentes et compatibles	IKARPRIM	2 couches de DECONATURE MAT
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment	DECONATURE IMPRESSION, , PRIM O 2010, AQUASTRIA PRIMER.	
Anciennes peintures acryliques adhérentes et compatibles		

### CONDITIONNEMENT

1L -2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité