

IKARPRIM

Impression glycérophtalique en phase solvant



DESTINATION

Impression universelle.

En intérieur : sur bois et dérivés, enduits de peintures, plâtres et dérivés, anciennes peintures compatibles et adhérentes.

En extérieur : Sur bois de menuiseries non-peints avec risque de remontée de tanin, anciennes peintures de menuiseries compatibles et adhérentes

PROPRIETES

Impression universelle durcissante et pénétrante.

Hydrofuge isolante.

Régulatrice d'humidité.

Bon rendu.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: mat satiné lisse
Masse volumique	: 1.49 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 79 +/- 2% en volume: 60 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Rendement	: 10 à 13 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: BLANC
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



IKARPRIM

Impression glycérophthalique en phase solvant

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Conditions d'application	: DTU 59.1
Matériel d'application	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel	: White spirit
Diluant	: White spirit
Dilution	: Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles, béton, enduit au mortier de liant hydraulique	1 couche d'IKARPRIM	recouvrir d'une finition MAESTRIA
En extérieur : bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARPRIM	

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité