

DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résines acrylique et alkyde émulsion



EU ECOLABEL : FR/044/014



DESTINATION

Impression pour les finitions Deconature mat, velours et satin conforme aux exigences de l'Ecolabel Européen.
Murs et plafonds des pièces sèches en neuf ou rénovation.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.
Bon pouvoir opacifiant.
Très grande facilité d'application.
Faible odeur.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.
COV < 1 g/l.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux	
Aspect du film	: mat	
Masse volumique	: 1.40+/- 0,05 Kg/l	
Extrait sec	: en poids: 58+/- 2%	en volume: 40+/- 2%
Point éclair	: Non concerné	
Brillant Spéculaire à 85°	: inférieur à 5 %	
Rendement	: 7 à 9 m ² /l	selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : /	
	: Sec : 1 à 2 h	
	: Recouvrable : 6 h	
Teintes	: blanc	
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs	



DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résines acrylique et alkyde émulsion

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), Airless (0 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de DECONATURE IMPRESSION	DECONATURE MAT, VELOURS, ou SATIN suivant leurs fiches techniques respectives
plâtre, anciennes peintures glycérophthaliques	utiliser IKARPRIM	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité