

# SIGNÉ PRO



Dosé en ciment à 350 kg/m<sup>3</sup>  
de béton en place

## BÉTON UNIVERSEL

Fondations superficielles, scellements.  
Réalisation d'appuis de fenêtre, de marches.  
Coulage de dalles sur terre-plein.  
Intérieur / extérieur.



### Domaine d'utilisation :

Béton professionnel utilisé pour la réalisation de fondations superficielles, réalisation de dallages, d'appui de fenêtre, de marche...

Scellement.

Épaisseur d'application : 35 mm par passe minimum. Béton utilisable en sol intérieur et extérieur.



### Mise en œuvre :

Mélanger manuellement, à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente, ou à la bétonnière avec 2,5 L d'eau par sac de 25 kg.

Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux.

La durée d'utilisation du mélange est d'1 h. Appliquer comme un béton traditionnel.



### Précautions d'emploi :

La mise en œuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...). Le repiquer si nécessaire. Humidifier avant application.

Le béton, les parpaings, briques, moellons et l'enduit base ciment sont des supports admis.

Ne pas appliquer le produit sur un support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.



### Consommation :

20 kg/m<sup>2</sup> et par cm d'épaisseur.  
80 sacs de 25 kg par m<sup>3</sup> à couler.



### Stockage :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.