

Vernis Intérieur VNI

**RÉSISTANCE
AUX RAYURES
ET AUX CHOCS**

SANS COULURES

NON JAUNISSANT



intérieur



10 à 12
m²/l

CLASSIFICATION AFNOR

NTF 36005 Famille 1 Classe 7b2

COMPOSITION

Liant _____ Résine acrylique.
Pigments _____ Oxydes de fer transparents.
Solvants _____ Eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect du film _____ Satiné ou mat et translucide.
Aspect en pot _____ Gélifié et opalescent.
Densité (20 °C) _____ 1,03 (± 0,3).
Extrait sec _____ 36 (± 2%).
Rendement _____ 10 à 12 m²/litre.
Temps de séchage :
■ Hors poussière _____ 30 mn.
■ Recouvrable _____ 3 heures.
■ Complet _____ 12 heures.

PARTICULARITES

- NF Environnement.
- Résistance élevée aux rayures et aux chocs.
- Application parfaite et sans coulures.
- Séchage rapide.
- Sans odeur.
- Film Protect™ : garantit une protection fongicide du film sec.
- Conforme à la Directive Européenne COV 2010.



EMPLOI :

Le Vernis Intérieur VNI est idéal pour protéger durablement les bois en intérieur contre les rayures, les chocs, l'abrasion et les taches. Sa formule gélifiée permet une application facile sur les meubles, comptoirs, portes, encadrements. Il rehausse leur beauté naturelle.

Matériel d'application : Pinceau - Spalter - Pistolet.

Nettoyage des outils : Eau.

Informations et précautions d'usage :

- Craint le gel.
- L'aspect laiteux disparaît après séchage.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
- Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Préparation :

Les fonds doivent propres, sains, non-gras, et solides. Les parties non adhérentes doivent être éliminées.

Bois neuf ou brut :

- Poncer et dépolir. Nous conseillons l'application du **Traitement Crypto CTX** et une couche de **Lasure d'Imprégnation Crypto CPX**. Ce système prolonge la bonne santé des bois et facilite l'application.

Bois ancien (lasuré, vernis, ...) :

- Si la lasure ou le vernis sont peu dégradés, poncer légèrement. Si les fonds sont très altérés, éliminer par ponçage toutes les parties non adhérentes et si besoin, effectuer un décapage avec le **Décapant CAMI**.

Bois ciré :

- Décirer la surface à l'aide d'un décireur. Poncer et dépolir.

Bois attaqué :

- En présence d'insectes ou de champignons, appliquer le **Traitement Crypto CTX**.

Application :

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant et pendant l'application. Appliquer au pinceau ou au spalter en 2 ou 3 couches dans le sens du veinage. Pour un rendu soigné égrèner au papier de verre entre les couches.

Teintes : Incolore et 3 teintes.

Conditionnement :

- 0,5 litre
- 2,5 litres

Sécurité :

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr